

Descriere: Email pe bază de rășină alchidică în solvent organic, cu adaos de pigmenți, pentru decorarea suprafețelor interioare și exterioare.

Proprietăți: Email cu capacitate mare de acoperire, recomandat pentru suprafețe metalice sau din lemn. Se poate folosi pentru vopsirea caloriferelor sau a țevilor prin care circulă apă caldă (temperatura apei calde: maxim 90°C - nuanța se poate modifica în timp datorită expunerii la temperatură ridicată). Se folosește ca bază pentru sistemul de nuanțare și poate fi colorat în peste 10.000 de nuanțe. Este disponibil în trei variante: light, medium și extradeep.

Aspect: Satinat

Culoare: Vezi cartela de culori

Colorare: În sistemul de nuanțare Dulux

Mod de aplicare: Se aplică cu pensula sau cu rola de velur. Suprafețele trebuie să fie uscate și curate (fără pete de ulei, grăsimi, praf sau rugină). Suprafețele nerezistente, exfoliate sau crăpate se curăță și se nivelează folosind produse specifice pentru suprafețe exterioare sau interioare. Suprafețele suport se vor grundui anterior.

Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se poate dilua, după caz cu diluant sintetic, maxim 10%. Temperatura suprafeței, a vopselei și a mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 7°C - 30°C. Umiditatea mediului ambiant nu trebuie să depășească 65%.

Sistem de straturi recomandat: Un strat de grund după care se vor aplica 1-2 straturi de vopsea Dulux Trade Satinwood. Se va respecta un timp de uscare între straturi de minim 16 ore, atât între stratul de grund și vopsea cât și între straturile de vopsea.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite se pregătesc corespunzător după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: la atingere - între 4 și 6 ore; între straturi - 24 ore

Consum specific: maxim 17 m² / litru / strat; cifra este orientativă și poate depinde de calitatea suprafeței sau condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 30°C, ferite de surse radiante de căldură.

Disponibil în cutii de: 1 L și 2.5 L

Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax:021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuințați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.

15.03.2011