

Fișă tehnică

Sadolin® Yacht Lac pentru ambarcațiuni

Descriere: Lac transparent cu filtru activ de rezistență la radiațiile UV.

Proprietăți: Recomandat pentru finisarea suprafețelor lemnoase de exterior sau de interior ale ambarcațiunilor. Formează o peliculă lucioasă, compactă, cu rezistență sporită la uzură, la acțiunea razelor solare și a mediului salin. Nu se aplică pe suprafețele lemnoase aflate sub nivelul apei. Este interzisă aplicarea pe suprafețe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

Aspect: Lucios

Culoare: Incolor

Mod de aplicare: Se aplică pe lemnul curat, perfect uscat și sănătos (umiditate sub 15%). Eventualele pete de rășină sau grăsimi de pe suprafața lemnului se îndepărtează cu diluant sintetic. Temperatura mediului ambiant trebuie să fie cuprinsă între 15°C - 25°C. Nu se aplică în condiții de umiditate ridicată (peste 65%). Se va evita aplicarea produsului sub directă acțiune a razelor solare. Produsul se omogenizează foarte bine înainte de utilizare și pe tot parcursul acesteia. Se aplică cu pensula sau cu rola specială pentru lac, în direcția fibrelor lemnului.

Sistem de straturi recomandat:

a). pentru suprafețe lemnoase la exterior, expuse intemperiiilor sau altor factori agresivi (salinitate): un strat grund Sadolin Base până la saturația lemnului, după care, 2-3 straturi Sadolin Yacht.

b). pentru suprafețe lemnoase la interior: un strat Sadolin Yacht diluat în proporție de 4:1 cu diluant sintetic după care, 2-3 straturi Sadolin Yacht; se recomandă o șlefuire fină între straturi și îndepărtarea prafului astfel rezultat.

Recondiționare: Suprafețele anterior vopsite sau lăcuite se decapează și se șlefuiesc până la lemn curat și sănătos după care se procedează ca mai sus.

Uscare: La 20°C: la atingere - 6 ore, în profunzime - 12 ore; între straturi - 12 ore; rezistențele fizico-mecanice la trafic și acțiuni exterioare se obțin după 7 zile de la aplicare.

Consum specific: 14 - 18 m² / litru; cifrele sunt orientative și pot depinde de esența lemnului, calitatea suprafeței sau de condițiile atmosferice la momentul aplicării.

Întreținerea uneltelor: Imediat după utilizare se spală cu diluant sintetic și apoi cu apă și detergent. Se va îndepărta cât mai mult produs de pe unelte înainte de spălarea acestora.

Depozitare și păstrare: 60 de luni de la data fabricației, în ambalajele originale, închise ermetic, la temperaturi cuprinse între 5°C - 25°C, ferite de surse radiante de căldură și flacără deschisă.

Disponibil în cutii de: 0.75 L și 2.5 L

Produs inflamabil! Folosiți produsul în spații bine ventilate. Nu mâncați și nu fumați în timpul utilizării produsului. Evitați contactul cu pielea și ochii. Nu deversați restul de produs în rețeaua de canalizare. Este interzisă folosirea ambalajelor goale pentru depozitarea alimentelor.



Akzo Nobel Coatings S.R.L.

Bd Regiei, nr. 6D, parter, sector 6, București

Tel: 021.528.05.03/04/05; Fax: 021.528.05.02

www.akzonobel.com

Această fișă tehnică s-a întocmit pe baza informațiilor deținute la acest moment. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și nu întrebuițați produsul în alt scop decât cel descris mai sus. A se consulta și fișa tehnică a produsului Sadolin Base. Pentru informații privind protejerea sănătății și a mediului, solicitați distribuitorului fișa cu date de securitate.